

TABLOID
TABLE CU LUCIU METALIC FARA
IMPURITATI

1. DENUMIRE ISRI:

- **TABLOID** - TABLE CU LUCIU METALIC FARA IMPURITATI - Constau din material reciclabil de aluminiu nealiat din seria 1000 neacoperit, nevopsit, lipsit de hartie, plastic, cerneala, precum si de orice alti contaminanti. Dimensiunea minima de 3" (8 cm) in orice directie.
- Reziduuri industriale:
 - o Subproduse
 - o Deseuri
- Rebuturi de fabricatie;
- Deseuri prelucrate.

2. STANDARD:

- SR EN 13920-2 – pentru aliaje din seria 1xxx;

3. CATALOGUL EUROPEAN AL DESEURILOR – valabil de la 18 decembrie 2014:

- **12 01 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA MODELAREA SI TRATAMENTUL FIZIC SI MECANIC AL SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE **(COD VALABIL NUMAI PENTRU DETINATORI/ COLECTORI)**
- **19 12 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA TRATAREA MECANICA A DESEURILOR (DE EX. SORTARE, MARUNTIRE, COMPACTARE, GRANULARE) **(COD VALABIL NUMAI PENTRU VALORIFICATORI)**

4. COMPOZITIE CHIMICA:**4.1. Pentru seria 1xxx:**

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ti	Altele fiecare	Al ^a
- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- min -
0,25	0,40	0,05	0,05	0,05	0,07	0,05	0,05	99,5

a – continutul de aluminiu este diferenta dintre 100% si totalul celorlalte elemente prezente cu valori minimum 0,010%, rotunjite la a doua zecimala (inainte de efectuarea calculului).

5. EXEMPLE:

- Material reciclabil provenit de la fabricarea tablelor, benzilor, etc. de aluminiu nealiat
- Material reciclabil provenit de la table, benzi.

6. CONDITII CALITATIVE

- 6.1. Fara impuritati (0% impuritati)
- 6.2. Fluaj = 95% (randament de topire impus)
- 6.3. Omogene (conform SR EN 573 – 3:2009 – din cadrul aceleiasi serii)
- 6.4. In cazul in care calitatea deseurilor respecta conditia de la punctul 6.1, iar furnizorul este certificat conform Regulamentului UE nr. 333/2011, acestea pot fi achizitionate ca deseuri care nu mai sunt deseuri insotite de Declaratia de Conformitate potrivit modelului prevazut la anexa III din Regulamentul UE nr. 333/2011.

7. CARACTERISTICI:

- 7.1. Table cu grosimea de min. 0,20 mm, sa nu contina material cu suprafete tratate in nici un fel, sa fie lipsit de uleiuri, unsori, praf, plastice sau orice alt tip de material strain.
- 7.2. Prezenta oricaror impuritati enumerate la punctul 7.1 face obiectul unei intelegeri intre cumparator si vanzator.
- 7.3. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale periculoase (orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa 4 a Legii 211/2011).

8. CONDITII LOGISTICE SI DE DENSITATE

- 8.1. Vrac si/sau balotat;

9. POZA

TABLOID OK



TABLOID NOK

VOPSEA

