

## TAKE

### DOZE SI STRAIFURI DE ALUMINIU

#### 1. DENUMIRE ISRI:

- **TAKE** – DOZE SI STRAIFURI DE ALUMINIU - Se compune din cutii si straifuri cu continut scăzut de cupru, curate, din table litografiate sau nelitografiate și acoperite cu lac clar, dar fără capace cu sigiliu, fier, murdărie și alte contaminari străine. Uleiul nu trebuie să depășească 1%.
- Reziduuri industriale:
  - Subproduse
  - Deseuri
- Rebuturi de fabricatie;
- Deseuri prelucrate

#### 2. STANDARD:

SR EN 13920-5

#### 3. CATALOGUL EUROPEAN AL DESEURILOR – valabil de la 18 decembrie 2014:

- **12 01 03** - DESEURI DE ALUMINIU DE LA MODELAREA SI TRATAREA FIZICA SI MECANICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE **(COD VALABIL NUMAI PENTRU DETINATORI/ COLECTORI)**
- **19 12 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA TRATAREA MECANICA A DESEURILOR (DE EX. SORTARE, MARUNTIRE, COMPACTARE, GRANULARE) **(COD VALABIL NUMAI PENTRU VALORIFICATORI)**

#### 4. COMPOZITII CHIMICE

##### 4.1. Compozitie chimica pentru seria 3xxx

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Cr	Ti	Alte, fiecare	Al <sup>a</sup>
- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- max -	- min -
0,60	0,5	0,20	1,3	1,3	0,20	0,10	0,10	0,05	rest

a – continutul de aluminiu este diferenta dintre 100% si totalul celorlalte elemente prezente cu valori minimum 0,010%, rotunjite la a doua zecimala (inainte de efectuarea calculului).

#### 5. EXEMPLE:

- Taieturi provenite de la table, benzi, produse de aluminiu defecte;

#### 6. CONDITII CALITATIVE

- 6.1. Cu impuritati (0%); (pentru cutii din tabla nelitografiata);
- 6.2. Cu impuritati (maxim 2%); (pentru doze din tabla litografiata);
- 6.3. Fluaj (randament de topire impus) minim 95%; (pentru doze din tabla nelitografiata);
- 6.4. Fluaj (randament de topire impus) minim 92%; (pentru doze din tabla litografiata);
- 6.5. Omogene (conform SR EN 573 – 3:2009 – din cadrul aceleiasi serii)
- 6.6. In cazul in care calitatea deșeurilor respecta conditia de la punctele 6.1 si 6.2, iar furnizorul este certificat conform Regulamentului UE nr. 333/2011, acestea pot fi achizitionate ca deseuri care nu mai sunt deseuri insotite de Declaratia de Conformitate potrivit modelului prevazut la anexa III din Regulamentul UE nr. 333/2011.

#### 7. CARACTERISTICI:

- 7.1. Materialul reciclabil trebuie sa nu contina, in total, mai mult de 1% uleiuri;
- 7.2. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale metalice straine.
- 7.3. Prezenta oricaror impuritati enumerate la punctele 7.1 si 7.2 face obiectul unei intelegeri intre cumparator si vanzator.
- 7.4. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale periculoase (orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa 4 a Legii 211/2011).

8. CONDITII LOGISTICE SI DE DENSITATE

- o Balotate

9. POZA

TAKE OK



TAKE NOK

CAPAC CU  
SIGILIU

FIER

