

TALDORK

DESEURI BRICHETATE DE ALUMINIU DE LA DOZE DE BAUTURI UTILIZATE (UBC)

1. DENUMIRE ISRI:

- **TALDORK** - DESEURI BRICHETATE DE ALUMINIU DE LA DOZE DE BAUTURI UTILIZATE (UBC)- Trebuie sa aiba o densitate a balotului de minimum 800kg/m³. Dimensiunile nominale ale balotului variaza de la 30,5....61cm x 30,5....61cm in profil, cu o lungime variabila de la 30,3 minimum la 122 cm maximum. Balotii trebuie sa fie stivuiti si securizati. Inaltimea totala a pachetului trebuie sa fie maxim 122 cm. Greutatea oricarui pachet nu trebuie sa depaseasca 1,841 t. Materialul trebuie sa fie separat magnetic, lipsit de otel, plastic, sticla, murdarie si alte substante straine. Prezenta plumbului si a aliajelor din plumb este motiv de respingere. Prezenta altor tipologii de deseuri de aluminiu, altele decat cutiile de bauturi uzate nu sunt acceptate. Impuritatile continute altele decat cele descrise in specificatie, inclusiv umiditatea, ar trebui convenite inainte de transport intre vanzator si cumparator.

- Deseuri municipale colectate separat;

2. STANDARD:

- SR EN 13920-10

3. CATALOGUL EUROPEAN AL DESEURILOR – valabil de la 18 decembrie 2014:

- **15 01 04** – DESEURI DE ALUMINIU DE AMBALAJE METALICE (**COD VALABIL NUMAI PENTRU DETINATORI/ COLECTORI**) ;
- **19 12 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA TRATAREA MECANICA A DESEURILOR (DE EX. SORTARE, MARUNTIRE, COMPACTARE, GRANULARE) (**COD VALABIL NUMAI PENTRU VALORIFICATORI**)

4. COMPOZITIE CHIMICA DE BAZA (dupa indepartarea acoperirii si dupa topire)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Ni	Zn	Ti	Pb	Sn	Altele fiecare	Altele total	Al ^a
-max-	-max-	-max-	-max-	-max-	-max-	-max-	-max-	-max-	-max-	-max-	-max-	- min
0,30	0,50	0,20	1,1	1,3	0,01	0,05	0,05	0,01	0,05	0,05	0,15	rest

a – continutul de aluminiu este diferenta dintre 100% si totalul celorlalte elemente prezente cu valori minimum 0,010%, rotunjite la a doua zecimala (inainte de efectuarea calculului).

5. EXEMPLE:

- Doze uzate pentru bauturi

6. CONDITII CALITATIVE

- 6.1. Cu impuritati (max 5%);
- 6.2. Neomogene (compozitie chimica diferita)

7. CARACTERISTICI:

- 7.1. Umiditate maximum 2% (fractie de masa);
- 7.2. Substante volatile 5% (fractie de masa);
- 7.3. Lipsite de materiale straine: fier liber si plumb; doze arse sau oxidate si folie de aluminiu;
- 7.4. Trebuie sa provina numai de la cutii pentru bauturi;
- 7.5. Fluaj minim 82%;
- 7.6. Prezenta impuritatilor enumerate la punctele 7.1, 7.2, 7.3 fac obiectul unei intelegeri intre cumparator si vanzator;
- 7.7. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale periculoase (orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa 4 a Legii 211/2011).

8. CONDITII LOGISTICE SI DE DENSITATE

- Baloti cu dimensiuni de maximum 400x400x600mm si cu o masa specifica de minimum 800 kg/m³;

9. POZE

TALDORK OK



TALDORK NOK

