

TATA

PIESE DIN ALUMINIU EXTRUDAT DIN PRODUCTIE – CU LUCIU METALIC

1. DENUMIRE ISRI:

- **TATA - PIESE DIN ALUMINIU EXTRUDAT DIN PRODUCTIE – CU LUCIU METALIC** din aliaje de aluminiu deformabile - Constau dintr-o singura marca de aliaj (de obicei 6063). Materialul poate sa contina capete provenite din procesul de extrudare dar trebuie sa fie lipsite de orice fel de elemente straine contaminatoare. Sunt acceptate materiale eloxate (acoperire metalica). Procentele de vopsea precum si prezenta altor aliaje vor fi negociate intre cumparator si vanzator.
- Rebuturi de fabricatie;
- Reziduuri din productie:
 - Subproduse;
 - Deseuri.

2. STANDARD:

- SR EN 13920-4

3. CATALOGUL EUROPEAN AL DESEURILOR – valabil de la 18 decembrie 2014:

- **12 01 03 - DESEURI DE ALUMINIU DE LA MODELAREA SI TRATAREA FIZICA SI MECANICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE (COD VALABIL NUMAI PENTRU DETINATORI/ COLECTORI):**
- **19 12 03 – DESEURI DE ALUMINIU DE LA TRATAREA MECANICA A DESEURILOR (DE EX. SORTARE, MARUNTIRE, COMPACTARE, GRANULARE) (COD VALABIL NUMAI PENTRU VALORIFICATORI)**

4. COMPOZITIE CHIMICA

Materialul reciclabil trebuie sa aiba compozitia chimica a aliajului deformabil conform EN 573-3 sau a altui aliaj inregistrat daca este astfel stabilit prin acord intre producator si cumparator.

5. EXEMPLE:

- Materiale reciclabile de la producerea de table, benzi, tevi, profile extrudate sau trase, capete de bilete extrudate, rebuturi de fabricatie.

6. CONDITII CALITATIVE

- 6.1. Fara impuritati (0% impuritati);
- 6.2. Omogen (conform SR EN 573-3:2009 - din cadrul aceleiasi serii)
- 6.3. Fluaj minim 95% (randament de topire impus)
- 6.4. In cazul in care calitatea deseurilor respecta conditia de la punctul 6.1, iar furnizorul este certificat conform Regulamentului UE nr. 333/2011, acestea pot fi achizitionate ca deseuri care nu mai sunt deseuri insotite de Declaratia de Conformitate potrivit modelului prevazut la anexa III din Regulamentul UE nr. 333/2011.

7. CARACTERISTICI:

- 7.1. Materialul reciclabil trebuie sa fie format din obiecte cu grosimea de minimum 0,20mm. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de uleiuri, unsoari, pulberi, materiale plastice, vopsea sau orice alt tip de material strain.
- 7.2. Prezenta oricaror impuritati enumerate la punctul 7.1 face obiectul unei intelegeri intre cumparator si vanzator.
- 7.3. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale periculoase (orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa 4 a Legii 211/2011).

8. CONDITII LOGISTICE SI DE DENSITATE

- Vrac ;
- Balotat

9. POZE

TATA OK



MATERIAL ELOXAT



TATA NOK

IMPURITATI

