

**TELIC**

**AMESTEC ALEZAJE SI SPANURI DIN ALUMINIU**

**1. DENUMIRE ISRI:**

- **TELIC** – AMESTEC DE ALEZAJE SI SPANURI DIN ALUMINIU - Constau din alezaje si spanuri de aluminiu necorodat, fara impuritati, provenite de la doua sau mai multe aliaje si cu rezerva ca produsele fine depasesc 3% printr-o sita de 20 mesh, contin murdarie, fier liber, uleiuri, umiditate si alte elemente nemetalice.
- Reziduuri industriale:
  - Subproduse
  - Deseuri
- Deseuri prelucrate

**2. STANDARD:**

SR EN 13920-13

**3. CATALOGUL EUROPEAN AL DESEURILOR – valabil de la 18 decembrie 2014:**

- **12 01 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA MODELAREA SI TRATAMENTUL FIZIC SI MECANIC AL SUPRAFETELOR METALELOR SI MATERIALELOR PLASTICE (**COD VALABIL NUMAI PENTRU DETINATORI/ COLECTORI**);
- **19 12 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA TRATAREA MECANICA A DESEURILOR (DE EX. SORTARE MAGNETICA, MARUNTIRE, COMPACTARE, CENTRIFUGARE SI/SAU USCAT PRIN PROCEDEE TERMICE) (**COD VALABIL NUMAI PENTRU VALORIFICATORI**)

**4. COMPOZITIE CHIMICA**

- Compozitia chimica pentru spanul mixt se determina dupa receptie;

**5. EXEMPLE:**

- Material reciclabil provenit din decojiri, strunjiri, frezari, perforari ale tablelor groase, profilelor extrudate, pieselor turnate, etc.

**6. CONDITII CALITATIVE**

- 6.1. Neomogene (compozitie chimica diferita);
- 6.2. Materialul care contine fier, magneziu liber, inox, emulsii, compusi inflamabili mai mult de 10% nu va constitui o livrare buna. Pentru a evita un litigiu, materialul se achizitioneaza in baza determinarilor efectuate in conformitate cu EN 13920 – 1.

**7. CARACTERISTICI:**


- 7.1. Materialul reciclabil nu trebuie sa fie oxidat si pentru masa livrata se aplica urmatoarele
  - 0,5% (fractie de masa) pentru fier magnetic;
  - 5% (fractie de masa) pentru umiditate si uleiuri;
  - 3% (fractie de masa) pentru particule mici care trec prin sita de 20 mesh, dupa uscare.
 Totalul impuritatilor enumerate nu poate depasi 5% fractie de masa.
- 7.2. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale straine;
- 7.3. Prezenta oricaror depasiri de impuritati enumerate la punctele 7.1 si 7.2 face obiectul unei intelegeri intre cumparator si vanzator.
- 7.4. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale periculoase (orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa 4 a Legii 211/2011).

**8. CONDITII LOGISTICE**

- Vrac;
- Big Bags;
- Brichetat.

9. POZE

TELIC OK



TELIC NOK

FIER, EMULSIE

