

**THROB****DESEURI LINGOTATE DE ALUMINIU****1. DENUMIRE ISRI:**

- **THROB** – DESEURI LINGOTATE DE ALUMINIU – Consta din deseuri de aluminiu care au fost topite si turnate in diverse forme, Trebuie sa fie lipsite de oxizi, zgura sau orice incluziuni metalice sau nemetalice.

**2. STANDARD:**

- N/A

**3. CATALOGUL EUROPEAN AL DESEURILOR – valabil de la 18 decembrie 2014:**

- N/A

**4. COMPOZITIE CHIMICA**

Si > 8,0%	Si > 2,0%	Si < 2,0%
Fe < 1,5%	Fe < 1,5%	Fe < 2,0%
Cu > 1,5%	Cu > 1,0%	Cu < 1,0%
Zn < 2,0%	Zn < 1,5%	Zn < 2,0%
Pb < 0,5%	Pb < 0,5%	Pb < 0,5%

**5. EXEMPLE:**

- Lingouri de aluminiu, placi, semisfere sau orice alte forme turnate.

**6. CONDITII CALITATIVE**

- 6.1. Fluaj minim 98% (randament de topire impus)
- 6.2. Conform specificatiilor de la punctul 4.

**7. CARACTERISTICI:**

- 7.1. Materialul nu trebuie sa prezinte valori ale radioactivitatii peste limita fondului natural de radiatii (0.3 $\mu$ Sv/h);
- 7.2. Materialul se receptioneaza in baza analizelor privind compozitia chimica. Prelevarea esantioanelor necesare determinarii compozitiei chimice va fi efectuata pe un numar suficient de lingouri (forme) astfel incat sa se poata determina incadrarea in specificatia de la punctul 4;

**8. CONDITII LOGISTICE**

- Vrac/paletat

9. POZE

THROB



