

## TOOTH

### STRAIFURI SI CORPURI SOLIDE DE ALIAJ DE ALUMINIU SEPARATE, CU LUCIU METALIC

#### 1. DENUMIRE ISRI:

- **TOOTH** – STRAIFURI SI CORPURI SOLIDE DE ALIAJ DE ALUMINIU SEPARATE, CU LUCIU METALIC – Se compune din resturi dintr-o singura serie de aliaj de aluminiu, neacoperite cu strat protector, nevopsite, fara impuritati si cu luciu metalic, avand o grosime minima de 0.015 inci (0.38 mm), lipsite de lite, plase de sarma, murdarie si alte elemente nemetalice. Procentul de grasime si ulei nu trebuie sa depaseasca 1%, si de asemenea trebuie sa fie lipsite de stantaturi de dimensiuni mai mici de ½ inci (1.27 cm).
- Reziduuri industriale:
  - Subproduse
  - Deseuri
- Deseuri prelucrate.

#### 2. STANDARD:

- 13920 - 04

#### 3. CATALOGUL EUROPEAN AL DESEURILOR – valabil de la 18 decembrie 2014:

- **12 01 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA MODELAREA SI TRATAREA FIZICIA SI MECANICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE **(COD VALABIL NUMAI PENTRU DETINATORI/ COLECTORI)**
- **19 12 03** – DESEURI DE ALUMINIU DE LA TRATAREA MECANICA A DESEURILOR (DE EX. SORTARE, MARUNTIRE, COMPACTARE, GRANULARE) **(COD VALABIL NUMAI PENTRU VALORIFICATORI)**

#### 4. COMPOZITIE CHIMICA

Compozitia chimica a tipului de material trebuie sa corespunda uneia din urmatoarele serii 2xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx conform SR EN 573-3:2009

#### 5. EXEMPLE:

- Straifuri, sutaje, reziduuri de la fabricarea diverselor obiecte din aliaje de aluminiu deformabile plastic.

#### 6. CONDITII CALITATIVE

- 6.1. Cu impuritati (0%);
- 6.2. Fluaj minim 95% (randament de topire impus);
- 6.3. Omogene (conform SR EN 573 – 3:2009 – din cadrul aceleiasi serii);
- 6.4. In cazul in care calitatea deseurilor respecta conditia de la punctul 6.1, iar furnizorul este certificat conform Regulamentului UE nr. 333/2011, acestea pot fi achizitionate ca deseuri care nu mai sunt deseuri insotite de Declaratia de Conformitate potrivit modelului prevazut la anexa III din Regulamentul UE nr. 333/2011.

#### 7. CARACTERISTICI:

- 7.1. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de lite, plase de sarma, murdarie si alte materiale nemetalice.
- 7.2. Prezenta oricaror impuritati enumerate la punctul 7.1 face obiectul unei intelegeri intre cumparator si vanzator.
- 7.3. Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale periculoase (orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa 4 a Legii 211/2011).

#### 8. CONDITII LOGISTICE SI DE DENSITATE

- Balotate;
- Vrac ;

#### 9. POZE

TOOTH OK



TOOTH NOK

VOPSEA

