

TOUGH

AMESTEC DE STRAIFURI SI CORPURI SOLIDE DE ALIAJ DE ALUMINIU, CU LUCIU METALIC

- **DENUMIRE ISRI:**
 - **TOUGH – STRAIFURI SI CORPURI SOLIDE DE ALIAJ DE ALUMINIU, CU LUCIU METALIC –** Se compune din resturi din doua sau mai multe aliaje de aluminiu, neacoperite cu strat protector, nevopsite, fara impuritati si cu luciu metalic, avand o grosime minima de 0.015 inci (0.38 mm), lipsite de lite, plase de sarma, murdarie si alte elemente nemetalice. Procentul de grasime si ulei nu trebuie sa depaseasca 1%, si deasemenea trebuie sa fie lipsite de stantaturi de dimensiuni mai mici de ½ inci (1.27 cm).
 - Reziduuri industriale:
 - Subproduse
 - Deseuri
 - Deseuri;
 - Deseuri prelucrate.
 - **STANDARD:**
 - SR EN 13920-5
 - SR EN 13920-6
 - **CATALOGUL EUROPEAN AL DESEURILOR – valabil de la 18 decembrie 2014:**
 - **12 01 03 – DESEURI DE ALUMINIU DE LA MODELAREA SI TRATAREA FIZICA SI MECANICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE (COD VALABIL NUMAI PENTRU DETINATORI/ COLECTORI):**
 - **19 12 03 – DESEURI DE ALUMINIU DE LA TRATAREA MECANICA A DESEURILOR (DE EX. SORTARE, MARUNTIRE, COMPACTARE, GRANULARE) (COD VALABIL NUMAI PENTRU VALORIFICATORI)**
 - **COMPOZITIE CHIMICA**
- Materialul reciclabil trebuie sa aiba compozitia chimica a aliajului deformabil conform SR EN 573-3 sau a altui aliaj inregistrat daca este astfel stabilit prin acord intre producator si cumparator.
- **EXEMPLE:**
 - Straifuri, sutaje, reziduuri de la fabricarea diverselor obiecte din aliaje de aluminiu deformabile plastic.
 - **CONDITII CALITATIVE**
 - Cu impuritati (0%);
 - Fluaj minim 95% (randament de topire impus);
 - Neomogene (cu compozitie chimica diferita);
 - In cazul in care calitatea deseurilor respecta conditia de la punctul 6.1, iar furnizorul este certificat conform Regulamentului UE nr. 333/2011, acestea pot fi achizitionate ca deseuri care nu mai sunt deseuri insotite de Declaratia de Conformitate potrivit modelului prevazut la anexa III din Regulamentul UE nr. 333/2011.
 - **CARACTERISTICI:**
 - Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de lite, plase de sarma, murdarie si alte materiale nemetalice.
 - Prezenta oricaror impuritati enumerate la punctul 7.1 face obiectul unei intelegeri intre cumparator si vanzator.
 - Materialul reciclabil trebuie sa fie lipsit de materiale periculoase (orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase prevazute in anexa 4 a Legii 211/2011).
 - **CONDITII LOGISTICE SI DE DENSITATE**
 - Balotate;
 - Vrac

- POZE

TOUGH OK

